

VISCOM-RI-MARK - VINILI MORBIDI

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 29/11/2011

## 06237 ETCH GLASS PTF AIRFLOW MATT CLEAR ASP26 PERMANENT WKPE160

### Frontale

Materiale per plotter da intaglio. Vinile polimerico trasparente matt effetto frost, con buona flessibilità e conformabilità sulle superfici curve.

Tipo	Vinile polimerico		
Colore e Finitura	Trasparente opaco con effetto frost		
Peso	110 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536	
Spessore	80 µ ±10%	ISO 534-80	

### Adesivo

Adesivo base solvente semipermanente con ottima resistenza all'acqua. Permette una facile rimozione per grafiche di breve durata. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	ASP26 permanente con liner Airflow		
Tipo	Acrilico permanente		
Temp. Min. di Appl.	+10°C		
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C		
Coesione	Alta		
Tack	Medio N/25mm	FINAT FTM9	
Adesione Finale	Alta N/25mm	FINAT FTM2	

### Supporto

Tipo	Kraft bipoletenata gofrata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	160 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO 536	
Spessore	190 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

### Applicazioni

La trama a nido d'ape dell'adesivo permette all'operatore di eliminare facilmente l'aria intrappolata tra il film e la superficie di applicazione. Consente anche, al momento della rimozione, di non lasciare tracce di adesivo sul vetro dove è stato applicato. Per applicazioni di decorazione su vetro effetto frost all'esterno della durata di 5 anni. Dimensioni disponibili: h 1220 mm; lunghezza 50 m.

### Metodi di stampa

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

60 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

