



SAFE 4 C

La lámina Safe 4 C refuerza sus ventanas e impide que el cristal se rompa en pedazos en caso de golpe, explosión o incendio, manteniendo una perfecta transparencia en todo momento. Conforme al estándar europeo EN 12600.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma 12600
2B2



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	5 %
Transmisión de la luz visible	85 %
Reflejo de luz visible exterior	11 %
Reflejo luz visible interior	11 %
Energía solar total rechazada	19 %
Energía solar total rechazada 2	19 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	9 %
Absorción de energía solar	14 %
Transmisión de energía solar	77 %
Reducción del deslumbramiento	14 %
Valor "g"	0.83
Valor "u"	5.7
Coeficiente de sombra	0.9
Tipo de instalación : Aplicación interna	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	120 µ

Color : TRANSPARENTE

COMPOSICIÓN

- 1.** Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
- 2.** Poliéster de alta calidad óptica
- 3.** Adhesivo PS reforzado para acompañar la elasticidad de la lámina en caso de choque, polimerizando el vidrio dentro los 30 días
- 4.** Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí ! Precaución ✗ No

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m².

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.