



VISTA 90 C

La lámina Vista 90 C reduce considerablemente el calor solar a la vez que mantiene una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento proporcionando un toque de color y originalidad al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE
 CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	10 %
Reflejo de luz visible exterior	63 %
Reflejo luz visible interior	18 %
Energía solar total rechazada	82 %
Energía solar total rechazada 2*	78 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	57 %
Absorción de energía solar	34 %
Transmisión de energía solar	9 %
Reducción del deslumbramiento	90 %
Valor "g"	0.18
Valor "u"	5.1
Coefficiente de sombra	0.2
Tipo de instalación : Aplicación interna	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	40 µ

Color : PLATA

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.