



BLACK PLUS 95 C

De alta calidad y diseño metalizado, la lámina para vehículos Black Plus 55 C conserva su privacidad a la vez que protege del calor de los rayos de sol.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑO(S)



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE
 CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	6 %
Reflejo de luz visible exterior	7 %
Reflejo luz visible interior	5 %
Energía solar total rechazada	59 %
Energía solar total rechazada 2*	51 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	10 %
Absorción de energía solar	70 %
Transmisión de energía solar	20 %
Reducción del deslumbramiento	94 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Aplicación interna	
Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	55 µ

Color : NEGRO

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica, con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✗
Acristalamiento simple tintado reflejante	✗
Doble acristalamiento claro	✗
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✗
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.