



### VISTA 90 XC

La lámina Vista 90 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que conserva una parte de luz natural. Esta lámina disminuye el deslumbramiento y aporta un toque contemporáneo a cualquier edificio. Su lado opaco garantiza la privacidad, lejos de miradas curiosas. Proporciona un toque contemporáneo al exterior de cualquier edificio.



Garantía SOLAR SCREEN®  
 Ver la INFO "nuevas garantías para las películas externas"



Punto de inflamabilidad  
**MI**



Almacenamiento desde -5°C a +40°C  
**3 AÑO(S)**



Norma REACH RoHS **CUMPLE CON LA NORMATIVA**

### ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

### DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	10 %
Reflejo de luz visible exterior	64 %
Reflejo luz visible interior	12 %
Energía solar total rechazada	82 %
Energía solar total rechazada 2*	86 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	61 %
Absorción de energía solar	31 %
Transmisión de energía solar	8 %
Reducción del deslumbramiento	90 %
Valor "g"	0.17
Valor "u"	5.1
Coefficiente de sombra	0.2


Tipo de instalación : Aplicación externa

Longitud del rollo	30,5 m
Composición PET / PVC	PET
Espesor	60 µ

Color : PLATA

### COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



### CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar\*\*

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	✓
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	✓
Doble acristalamiento tintado	✓
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✓
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✓
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✓

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m<sup>2</sup>, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

### CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Sun Pose 0808 u el Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas.