



Las láminas Cendre 95 XC reducen de forma muy efectiva los problemas de deslumbramiento, ofreciendo un aspecto natural y antirreflejante.

Certificaciones



Garantía SOLAR SCREEN®

hasta 2 años
 Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



Punto De Inflamabilidad

M1



Almacenamiento Desde -5°C A +40°C

3 años



Norma Reach Rohs

Cumple Con La Normativa



Anchos Disponibles

152cm

Composición

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
4. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	1%
Transmisión De La Luz Visible	6%
Reflejo De Luz Visible Exterior	5%
Reflejo Luz Visible Interior	5%
Energía Solar Total Rechazada	40%
Energía Solar Total Rechazada 2*	44%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	7%
Absorción De Energía Solar	48%
Transmisión De Energía Solar	45%
Reducción Del Deslumbramiento	95%
Valor G	0.57
Valor U	5.1
Coefficiente De Sombra	0.6
Tipo De Instalación	Exterior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	30μ
Color Desde El Exterior	NEGRO

Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	!
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	!
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	!
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✗
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	!

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contactenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.